PINTURA MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO TITAN

Interior - Exterior

Código de producto : 064

Descripción

Clásica imprimación antioxidante al aceite para hierro y acero. Por su condición grasa, penetra e impregna los lugares de difícil eliminación del óxido, asegurando una muy eficaz protección.

Campos Aplicación

Para toda clase de estructuras de hierro y acero. También se usa como preparación en embarcaciones de madera.

Datos técnicos

Acabado	Semi mate
Color (UNE 48073)	Naranja característico
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,96 - 2,02 Kg/l
Rendimiento	10 - 14 m2/l (35 - 45 µ secas)
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	6 - 8 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	48 - 72 horas
Métodos de aplicación	Brocha
Limpieza de utensilios	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás TITAN
Espesor Recomendado (ISO 2808)	70 - 100 µ
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	44 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	56 - 57 %
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 350 g/l
Presentación	4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas. Aplicar dos capas delgadas y dejar secar a fondo antes de aplicar la pintura de acabado. De precisar un secado rápido, utilizar ***Minio Sintético Titanlux***

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com